

PROPRIETATI

Tencuiala decorativa pe baza de rasini acrilice si siloxanice. Finetea particulelor din rasina acrilica si combinatia cu cea siloxanica dau produsului o perfecta transpirabilitate la vaporii de apa. ACRYSIL INTONACHINO este caracterizat de o rezistenta ridicata la intemperii si mentine un coeficient de absorbtie al apei mic.

UTILIZARE

Este indicat a fi folosit in mod special, pentru finisarea cladirilor de importanta artistico-ambientala , mai ales in cazul in care sunt conditii ambientale particulare critice.

COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina, dispersii acrilice si rasini siloxanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pastos	Substanta solida in greutate:	84%
Greutate specifica :	n.a.	Aspetul peliculei :	opac rustic
Culoare :	alb		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera de inox	Consum:	1,8 – 2,5 kg/mp
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	Gata preparat	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Numar straturi:	Minim 2		
Uscare:	6-7 ore (25°C, 65% UR)		
Finisaj:	6-7 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Dupa cel putin 4-6 saptamani, curatati suprafata si aplicati un strat de primer siloxanic Acrysil Acquafix.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Aplicati un strat de primer siloxanic ACRYSIL ACQUAFIX. Eventualele reparatii efectuate trebuie lasate sa se maturizeze.
Finisaj	Aplicati cel putin doua straturi de ACRYSIL INTONACHINO cu o grosime care sa nu depaseasca granulometria maxima a produsului, respectand timpul de uscare pentru fiecare strat in parte. Ultimul strat, partial uscat (5 – 15 minute), poate fi driscuit cu un burete umed sau cu o gletiera de burete pentru obtinerea aspectului rustic.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.



VOPSELE DECORATIVE

ACRYSIL INTONACHINO

Finisaj decorativ pe baza de rasini siloxanice

Nr. 601
Editie: 0
Revizie: 3
Pag. 2 / 2
23.05.2007

S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 60 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati in doua straturi ACRYSIL INTONACHINO , finisaj decorativ pastos, pe baza de rasini acrilice si siloxanice, caracterizat de transpirabilitate, rezistenta la agenti agresivi, pentru decoratiuni interioare si exterioare cu efect rustic, cu un consum mediu total de 3 kg/mp.