

PROPRIETATI

Vopsea decorativa pe baza de pulbere de cuarț și siloxani pentru exterioare, caracterizata de o rezistenta foarte mare la mușgai, licheni și alge. Folosirea unor rasini siloxanice speciale fac din ACRYSIL QUARZ COAT SAN un produs care permite peretelui să respire și în același timp menține un coeficient de absorbție a apei foarte mic.

UTILIZARE

Finisaj decorativ pentru exterioare aplicabil pe toate tipurile de suport. Este indicat a fi folosit în mod special la obtinerea unei rezistente ridicate la agenții atmosferici și la infiltrarea apei, menținând condiții ideale de transpirabilitate a peretelui.

COMPOZITIE

Pigmenți foarte rezistenți la lumina și intemperii, pulberi de cuarț, rasini stirolo-acrilice și siloxanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	40000 Cps ± 4.000 (25°C)	Substanța solidă în volum:	45%
Greutate specifică:	1.50 Kg/l ± 0.05 (alb)	Aspectul peliculei:	opac
Culoare :	alb	Rezistența la intemperii:	optima
Substanța solidă în greutate:	65%	Rezistența la alcali:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Finisaj:	5-6 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	10 – 11 mp/l /strat
Dilutie:	20-30% pensula, 15-20% trafalet	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul și temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat până la următoarea întreținere.
Uscare:	1-2 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Suportul trebuie să fie curat, uscat, fără pete de murdărie, grăsimi și alte substanțe. Aplicați un strat de amorsa pe baza de apă ACRYSIL AQUAFIX.
Pereti vechi	Îndepărtați eventualele părți neancorate. Curățați de praf și murdărie suprafața suportului. Procedați ca mai sus.
Finisaj	Aplicați două sau mai multe straturi de ACRYSIL QUARZ COAT SAN diluat cu apă.
Nota	Evitați aplicarea produsului atunci când temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioară a 5°C sau superioară a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de amorsa ACRYLIL AQUAFIX pentru pregatirea suportului. Aplicati, la interval de 5-6 ore, doua straturi de vopsea ACRYLIL QUARZ COAT SAN pentru exterior pe baza de pulberi de cuarț și siloxani, caracterizata de o transpirabilitate foarte ridicata, o absorbtie foarte mica a apei, rezistenta ridicata la mușegai, licheni și alge, cu o putere de acoperire de 5-6 mp/l .