

PROPRIETATI

Vopsea pe baza de silicati de potasiu in dispersie apoasa. Bio Paint Silicate este formulat astfel incat sa asigure o transpirabilitate perfecta vaporilor de apa, oferind in acelasi timp protectie impotriva mucegaiului si ciupercilor.

UTILIZARE

Este utilizata la vopsitoria interioara a constructiilor civile, renovari pentru garantarea unei transpirabilitati adecvate a peretelui si pentru asigurarea protectiei impotriva mucegaiului. Se indeparteaza, preventiv, vechile vopsele bogate in rasini.

COMPOZITIE

Pigmenti anorganici rezistenti la lumina in dispersie de silicat de magneziu modificat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	20.000 ± 3.000 cps (25°C)	Substanta solida in greutate :	53%
Greutate specifica :	1.45 Kg/l ± 0.05	Aspetul peliculei :	opac
Culoare :	alb		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	8 mp/l
Dilutie:	10-15%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	2-3 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Curatati cu atentie suprafata de murdarie si aplicati un strat de amorsa Silprimer A.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati suprafata de praf si murdarie. Daca pe suport este aplicata o vopsea bogata in rasini, aceasta trebuie indepartata apoi procedati ca mai sus.
Pereti din gips-carton	Aplicati un strat de amorsa Isol Mur.
Finisaj	Aplicati doua straturi de Bio Paint Silicate diluat cu 10-15% apa.
Nota	Evitati aplicarea atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 29 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati doua straturi de Bio Paint Silicate, vopsea pe baza de silicati pentru interior, respiranta, rezistenta la mucegai si ciuperci, cu o putere de acoperire de 8 mp/l.