

PROPRIETATI

Amorsa consolidanta pe baza de apa pentru tratamentul suporturilor. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor.

UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti exteriori vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor vinilici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	200 cps 28°C ± 20	Substanta solida in greutate :	50 %
Greutate specifica :	1.15 kg/lit. ± 0.05		
Culoare :	transparent, laptos		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula(indicat), trafalet	Finisaj:	6 ore (25°C , 25% U.R.)
Diluant:	apa	Putere de acoperire:	15 mp/l (functie de absorbtie)
Dilutie:	500%		dupa utilizare se spala
Uscare:	2-3 ore la suprafata (la 25°C si 65% U.R.)	Intretinerea uneltelor:	cu apa
		Depozitare	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Tencuiala (gletul)	Dupa diluarea produsului 1:5, se aplica pe peretele curat.
Nota	Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "h"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 50 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 26gr/L VOC

NOTA

Primer pe baza de rasini vinilice in dispersie apoasa, pentru exterioare cu putere de penetrare medie, pentru pregatirea suportului atunci cand sunt utilizate ca finisaj vopsele lavabile sau tencuieli decorative.