

PROPRIETATI

Vopsea pe baza de apa, lavabila, pentru interioare si exterioare, rezistenta la mediul alcalin si la agentii atmosferici, cu o optima putere de acoperire, avand un aspect usor satinat.

UTILIZARE

Finisaj pentru pereti din zid, beton, prefabricate, lemn, gips carton interioare si exterioare.

COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina si intemperii, emulsii, rasina vinilica in dispersie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	30.000cps $\pm$ 3.000 (25°C)	Substanta solida in volum :	46%
Greutate specifica :	1,65 kg/l $\pm$ 0.05 (alb)	Aspetul filmului:	opac
Culoare :	conform paleta culori	Rezistenta la alcali:	buna
Substanta solida in greutate:	67.5%	Rezistenta la intemperii:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Putere de acoperire:	11 mp/l / strat
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se
Dilutie:	20-30%		spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare	evitati gerul si
Uscare:	2 ore (25°C si U.R.65%)		temperaturile de
Finisaj:	4-5 ore (25°C)		peste 35 °C; pastrati
			bidonul etansat
			pana la urmatoarea
			intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Pereti noi interni / externi	curatati si indepartati cu atentie praful, apoi aplicati un strat de Isol Mur / Fissativo 760, conform instructiunilor.
Pereti vechi	curatati si indepartati cu atentie praful precum si eventualele urme de vopsea neancorate, daca este necesar chituiti si slefuiti apoi se procedeaza ca mai sus.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi de House Decorflex diluat cu apa.
Nota	Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a"
. Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 29 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati un strat de Fissativo 760 sau Isol Mur pentru stabilizarea suportului. Aplicati la interval de 4-5 ore, doua straturi de House Decorflex, vopsea vinilica, lavabila, alcalo-rezistenta, pentru exterioare si interioare cu o putere de acoperire medie totala de 5,5 mp/l.