

PROPRIETATI

Amorsa consolidanta colorata pe baza de apa pentru tratamentul suporturilor de interior. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor.

UTILIZARE

Ca amorsa pentru pereti interni vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.

COMPOZITIE

Dispersie apoasa a copolimerilor acrilici.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie: 14.500 cps a 25°C ± 1.500
Greutate specifica : 1,63 kg / l ± 0.05
Culoare : Alb sau conform paletar
Substanta solida in greutate: 76 %

Substanta solida in volum : 50 %
Aspetul filmului : opac
Rezistenta la intemperii: optima
Rezistenta la alcali: optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare: pensula (indicat),trafalet
Diluant: apa
Dilutie: 30%
Uscare: 2-3 ore la suprafata
(la 25°C si 65% U.R.)

Finisaj: 16 ore (25°C)
Putere de acoperire: 8 mp/l (functie de absorbtie)
Intretinerea uneltelor: dupa utilizare se spala cu apa
Depozitare evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Tencuiala (gletul) Dupa diluarea produsului (30% cu apa), se aplica pe peretele curat.
Nota Evitati aplicarea produsului atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "h"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 50 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 26gr/L VOC

NOTA

Primer colorat pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pentru interioare cu putere de penetrare medie, pentru pregatirea suportului atunci cand sunt utilizate ca finisaj vopsele lavabile.