

PROPRIETATI

Tencuiala minerala pe baza de silicati cu modificare acrilica. INTONACHINO AI SILICATI, datorita tipului de liant folosit asigura o perfecta transpirabilitate fata de vaporii de apa combinat cu rezistenta la intempeii, la lumina, la ploi acide si la agresivitatea mediului in general. Este caracterizat de o rezistenta specifica la mucegai si ciuperci, la caldura si nu este inflamabil. Tencuiala reactioneaza in contact cu anhidrida carbonica din aer, dand nastere unor legaturi stabile cu suportul insusi. Aplicarea unei tencuieli pe baza de silicati nu este compatibila cu un suport pe care au fost aplicate vopsele organice (vinilice, acrilice, siliconice, pe baza de solvent). Disponibila in variantele FINE, MEDIO, GROSSO cu granulatia 0,8 / 1,2 / 1,8 mm.

UTILIZARE

Este indicat a fi folosit in mod special, pentru finisarea cladirilor de importanta artistico-ambientala , mai ales in cazul in care sunt conditii ambientale particulare critice.

COMPOZITIE

Pigmenti anorganici rezistenti la lumina in dispersie de silicat de potasiu modificat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pastos	Substanta solida in greutate:	83%
Greutate specifica :	n.a.	Aspetul peliculei :	opac rustic
Culoare :	alb		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gled	Finisaj:	6-7 ore
Diluant:	-	(25°C, 65% UR)	
Dilutie:	Gata preparat	Consum:	1,8 – 2,5 kg/mp
Numar straturi:	Minim 2	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare:	6-7 ore	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
(25°C, 65% UR)			

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Dupa cel putin 4-6 saptamani, curatati suprafata si aplicati un strat de primer pe baza de silicati SILPRIMER A.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Aplicati un strat de primer siloxanic Acrysil Acquafix. Eventualele reparatii efectuate trebuie lasate sa se maturizeze.
Finisaj	Aplicati cel putin doua straturi de INTONACHINO AI SILICATI cu o grosime care sa nu depaseasca granulometria maxima a produsului, respectand timpul de uscare pentru fiecare strat in parte. Ultimul strat, partial uscat (5 – 15 minute), poate fi driscuit cu un burete umed sau cu o gletiera de burete pentru obtinerea aspectului rustic.
Precautii fundamentale	Indepartati total eventualele reziduri de fragmente neancorate in tencuiala precum si rezidurile vechilor vopsitorii. In cazul unor suporturi noi asteptati maturarea tencuielii. Nu aplicati pe suprafete sintetice lise, vopsele-película, vopsele-tempera, in timp ce pentru suporturile pe baza de gips este necesara efectuarea unui test preliminar. Protejati in timpul aplicarii, datorita alcalinitatii ridicate a vopselei: geamuri, ceramica,

etc. In timpul aplicarii amorsei Silprimer A evitati scurgerea produsului pe suport astfel incat sa nu ramana dare sau urme. Produs alcalin: acoperiti ferestrele, marmura, aluminiul. Nu aplicati atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "**c**". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati in doua straturi INTONACHINO AI SILICATI, finisaj decorativ pastos, pe baza de silicati, caracterizat de transpirabilitate, rezistenta la agenti agresivi, pentru decoratiuni interioare si exterioare cu efect rustic, cu un consum mediu total de 3 kg/mp.