

PROPRIETATI

Tencuiala decorativa pe baza de rasini acrilice disponibila in mai multe granulometrii: 0,8 - 1,2 - 1,8 mm. Aditivata cu componente siliconice pentru a asigura o rezistenta mai mare impotriva apei.

UTILIZARE

Este indicat a fi folosit in mod special, pentru finisarea cladirilor de importanta artistico-ambientala si in general unde se doreste un finisaj rafinat.

COMPOZITIE

Pigmenti foarte rezistenti la lumina, dispersii acrilice, componente siliconice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pastos	Substanta solida in greutate :	81%
Greutate specifica :	n.a.	Aspetul peliculei :	opac rustic
Culoare :	alb		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gletiera inox sau burete	Consum:	1,8 kg/mp gr. - 0,8 mm
Diluant:	-		2,5 kg/mp gr. - 1,2 mm
Dilutie:	Gata preparat		3,0 kg/mp gr. - 1,8 mm
Numar straturi:	2	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare primul strat: (25°C, 65% UR)	24 ore	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare al doilea strat: (25°C, 65% UR)	24 ore		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului), cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa FISSATIVO 760 diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului) si procedati ca mai sus.
Finisaj	Asteptati 24 de ore de la aplicarea stratului de fond. Folosind o gletiera de inox intindeti primul strat de INTONACHINO la grosimea granulatiei, fara driscuire, dar bine lisat. Asteptati 24 de ore, dupa care aplicati al doilea strat de INTONACHINO. In functie de efectul dorit exista urmatoarele variante: - Finisaj clasic: dupa ce ati aplicat al doilea strat, asteptati intre 5 si 15 minute (in functie de temperatura si umiditatea mediului ambient), dupa care folositi o gletiera cu burete pentru driscuire (numai prin miscari circulare). - Finisaj efect "Velante": aplicati al doilea strat de INTONACHINO cu gletiera de inox lasand suprafata usor denivelata, fara driscuire. Dupa ce produsul s-a uscat (24 ore) aplicati ACRYLIL VELANTE folosind gletiera cu burete, prin miscari circulare. ACRYLIL VELANTE, prin caracteristicile sale, are un aspect semi-transparent si prin alegerea unei nuante contrastante fata de INTONACHINO se obtine un efect tipic acestui gen de vopsitorie. Pentru suprafete mari puteti inlocui gletiera cu burete cu o bidinea, aplicand ACRYLIL VELANTE prin miscari incrucisate.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambient sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Tencuiala trebuie protejata

de precipitatiile atmosferice in primele zile de la aplicarea produsului pana la uscare completa a acestuia (timpul de uscare variaza in functie de temperatura si umiditatea mediului ambiant). Se recomanda ca aplicarea produsului pe o anumita suprafata sa fie continua, pentru a evita aparitia imbinarilor, iar produsul sa fie din acelasi lot.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati in doua straturi Intonachino, finisaj decorativ pastos, pe baza de rasini acrilice, caracterizat de transpirabilitate, rezistenta la agenti agresivi, pentru decoratiuni interioare si exterioare cu efect rustic, cu un consum mediu total de 1,8 – 3,0 kg/mp.