

PROPRIETATI

Vopsea decorativa pe baza de apa formulata cu pigmenti metalici speciali, care, combinat cu o nuanțare specifice, a fost capabil de a imita culorile și reflecțiile de metale foarte prețioase, minerale și prețioase. Ușor de aplicat, fără solventi și compuși organici volatili, cu respectarea deplină pentru ființele umane și a mediului.

UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de suport (zid, lemn, fier, gips-carton) tratat in prealabil cu cicluri de fond potrivite.

COMPOZITIE

Produs pe baza de dispersii „voc zero”, pulberi si pigmenti selectionati.

CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate specifica :	1.15 kg / l $\pm$ 0.05	Substanta solida in greutate :	n.a.
Culoare :	Argintiu – auriu si conform paletar	Substanta solida in volum :	n.a.
		Aspetul filmului :	opac

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	trafalet, pensula, manusa(burete)	Lavabilitate:	maxima dupa 20 zile
Diluant:	apa	Consum:	10-12 mp/lt/strat
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.
Uscare: (25°C, 65% UR)	2-3 ore la suprafata, 12-15 ore in profunjime		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX.
Pereti vechi sau deja vopsiti	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau gled). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Trafalet: Intindeti ambele straturi de KEBANA METAL prin miscari incrucisate intr-un mod total neregulat. Asteptati 6-8 ore intre cele 2 straturi. Este preferabil sa utilizati un trafalet cu par scurt. Manusa (burete): Intindeti ambele straturi de KEBANA METAL prin miscari circulare neregulate. Asteptati 6-8 ore intre cele 2 straturi. Pensula: Intindeti ambele straturi de KEBANA METAL prin miscari incrucisate neregulate. Asteptati 6-8 ore intre cele 2 straturi.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.

- | | |
|--------|---|
| S 62 | In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta. |
| S 7/47 | Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C. |

NOTA

Aplicati doua maini de strat de fond House Decorflex. Aplicati doua straturi de Kebana Metal, vopsea policromatica, lavabila, pentru utilizari la interior, special formulata cu pigmenti metalizati, cu o putere de acoperire de 12 mp/lt/strat.