



KEBANA VELANTE

Finisaj decorativ metalizat, lavabil,
pentru interioare

VOPSELE DECORATIVE

PROPRIETATI

Vopsea decorativa usor de aplicat, pe baza de apa formulata cu pigmenti metalici speciali, care, combinat cu o nuanțare specifica, a fost capabil de a imita culorile și reflecțiile de metale foarte prețioase, minerale și prețioase.

UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de finisaj artistic (vopsea lavabila, stucco veneziano, marmorino) pentru a obtine efectul „velante” cu reflexii metalice. Efectul se schimba in functie de ciclul de aplicare (a se vedea mai jos).

COMPOZITIE

Produs pe baza de apa, rasini vinilice, pulberi si pigmenti selectionati.

CARACTERISTICI

Culoare : Argintiu – auriu si conform paletar

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	trafalet, pensula, manusa(burete)	Lavabilitate:	maxima dupa 20 zile
Dilutie:	gata preparat	Consum:	10-12 mp/lt
Numar straturi:	1	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare: (25°C, 65% UR)	2-3 ore la suprafata, 12-15 ore in profunjime	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.

CICLU DE APLICARE

Trafalet: Intindeti stratul de KEBANA VELANTE prin miscari incrucisate intr-un mod total neregulat. Este preferabil sa utilizati un trafalet cu par scurt.

Manusa (burete): Intindeti stratul de KEBANA VELANTE prin miscari circulare neregulate.

Pensula: Intindeti stratul de KEBANA VELANTE prin miscari incrucisate neregulate.

Nota: Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant este inferioara a 5°C sau superioara 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35°C.



Condițiile de aplicare precum și utilizarea produsului pot fi influențate de elemente independente de IR Colours, societatea nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

