

PROPRIETATI

Vopsea poliuretanică bicomponentă caracterizată de o rezistență ridicată, optimă antipraf, rezistență la zgărieturi și agenți chimici, strălucitoare. Catalizator de natură aromatică.

UTILIZARE

Recomandat pentru vopsitoria antipraf a pardoselilor din ciment sau beton și pentru structuri metalice în general. Potrivit în mod particular pentru protecția și impermeabilizarea pardoselilor supuse unui trafic intens.

COMPOZITIE

Rasini folosite pentru catalizarea cu isocianati, pigmenti și pulberi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	35'' CF4 ± 4 (25 °C)	Aspetul peliculei :	lucios
Greutate specifică :	1.2 ± 0.05 (A+B alb)	Rezistență la apă:	optimă
Culoare :	conform paletar RAL	Rezist. la agenți atmosferici:	optimă
Subst. solidă în greutate:	63%		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafolet, pompa	Finisaj	24 ore
Diluant:	Diluant poliuretanic	Consum:	10 mp/kg / strat
Dilutie:	5% pensula, trafolet 10% pompa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu diluant poliuretanic
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare: (25°C)	1 ora la suprafata 24 ore în profunzime		
Raport de amestec:	A/B 2:1		
Durata de viata a amestecului:	4 ore (25°C și 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Suprafete din fier	Sablari SA2.5. Aplicati un strat de grund Epoxizinc A+B sau un primer epoxidic Epoprimer GS A+B.
Suprafete din metal usor	Degresati suprafata folosind un diluant. Aplicati un strat de primer epoxidic Epoprimer GS A+B.
Suprafete din ciment	Curatati suprafata, aceasta trebuie sa fie curata si matura. Aplicati un strat de amorsa epoxidica pe baza de solvent Bowl System Primer A+B.
Suprafete tratate cu elastomeri	Curatati cu atentie suprafata de grasime si murdarie. Daca tencuiala elastomerica a fost aplicata de ceva timp si suprafata este lisa , smirgheluiti pentru a crea un minim de rugozitate (pentru aderenta) si indepartati praful. Nu necesita aplicarea amorsei.
Finisaj	Amestecati componenta A cu B. Aplicati doua straturi de Polifinish A+B.
Precautii pentru punerea in opera	Cele doua componente trebuie amestecate bine si dozate corect, altfel suprafata pe care este aplicat produsul ramane lipicioasa pe o perioada nedeterminata. In caz ca se ajunge într-o astfel de situatie trebuie indepartat produsul de pe toata suprafata si repetarea ciclului. Nu aplicati pe suporturi umede si evitati ca precipitatiile atmosferice sau condensul provocat de zapada sa intre în contact cu produsul în perioada uscarii acestuia. Dupa aceasta perioada suportul devine insensibil la toate fenomenele atmosferice.

FRAZE DE RISC

- R 10 Inflamabil.
- R 11 Foarte inflamabil.
- R 20 Nociv prin inhalare.
- R 36 Iritant pentru ochi.
- R 42 Poate cauza o sensibilitate prin inhalare.
- R 66 Expunerea repetată poate provoca somnolență și amețeală.
- R20/21 Nociv prin inhalare și în contact cu ochii.

FRAZE DE SIGURANȚĂ

- S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S 16 A se păstra departe de orice flacăra sau sursă de scântei. Fumatul Interzis.
- S 23 A nu se inspira vaporii.
- S 33 A se evita acumularea de sarcini electrostatice.
- S 45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil a se arăta eticheta)
- S 51 A se utiliza numai în locuri bine aerisite.
- S 60 Acest produs și/sau ambalajul se vor depozita ca un deșeu periculos.

NOTĂ

Aplicați pe suporturi pregătite două straturi de Polifinish A+B, vopsea poliuretanică, bicomponentă, potrivită pentru vopsirea suprafețelor din fier, oțel, tablă zincată și ciment, caracterizată de o durabilitate ridicată, rezistentă la zgărieturi, la uzură și agenți chimici agresivi, strălucire; catalizator aromatic, cu un consum mediu de 10 mp/kg per strat.