

PROPRIETATI

Vopsea acrilica non-toxica, inodora si care nu se ingalbeneste, cu o mare aderenta atat la suporturi noi, cat si la suporturi vechi. Este adaptata in mod particular pentru protectia lemnului utilizat atat la interior cat si la exterior. Este disponibila in variantele: lucioasa si satinata.

UTILIZARE

Pe suporturi din lemn. Pentru caracteristicile sale parte – absenta mirosului si faptul ca nu e toxic, este foarte indicat a fi utilizat in medii inchise si putin ventilate.

COMPOZITIE

Rasina acrilica, aditivi non-toxic.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	12"CF/8 ± 2 25°C	Substanta solida in greutate :	40.5 %
Greutate specifica :	1.0 kg/l ± 0.05	Substanta solida in volum :	37 %
Culoare :	transparent	Aspetul peliculei :	lucios sau satinat

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet, pompa	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	14 mp/l / strat
Dilutie:	max. 5% pensula, trafalet 15 % pompa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare: (25°C, 65% UR)	1 ora la suprafata 24 ore in profunzime		

CICLU DE APLICARE

Lemn nou	Curatati de praf suprafata de praf si astupati eventualele gauri. Daca se doreste obtinerea unei protectii ridicate se aplica un strat de impregnant Rugiada Impregnante transparent sau colorat, smirgheluint dupa fiecare aplicare.
Lemn deja tratat	Daca este tratat cu impregnant sau vopsea care se prezinta in stare buna, smirgheluiti, indepartati praful si procedati ca pentru lemnul nou. Daca este tratat cu email sau vopsea care nu se prezinta in conditii bune, indepartati-le complet prin actiuni mecanice sau cu decapantul pe baza de solvent Remogel si spalati cu diluant.
Finisaj	Aplicati un strat de Rugiada Flatting diluat cu 10-15% , smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un al doilea strat , eventual un al treilea strat, diluand produsul in procente mentionate mai sus si asteptand 24 ore intre aplicari.
Nota	Evitati aplicarea produsului daca temperatura suportului sau a mediului ambiant este sub 5°C sau peste 35°C.

RUGIADA FLATTING

Vopsea acrilica lucioasa sau satinata pe baza de apa

Nr. 113
Editie: 0
Revizie: 2
Pag. 2 / 2
14.12.2006

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

NOTA

Aplicati pe suporturi pregatite, doua straturi de Rugiada Flatting, vopsea acrilica, fara miros si care nu se ingalbeneste pentru protectia lemnului utilizat fie la interior, fie la exterior, caracterizat de o optima aderenta atat pe suporturi noi cat si pe suporturi vechi, cu un consum mediu complet de 7 mp/l.