

PROPRIETATI

Email pe baza de apa, acrilic, inodor, fără plumb și metale grele si neinflamabil. RUGIADA SMALTO este caracterizat prin excelenta rezistenta la intemperii, foarte usor de aplicat, cu o mare putere de acoperire. O caracteristică prin care se diferentiaza de alte produse, este excelenta aderenta la suprafetele deja vopsite cu vopsea de natura alchidica uleoasa. Este ușor de aplicat și puteți spăla tot echipamentul cu apă. Disponibil în luciu și satin.

UTILIZARE

Acesta poate fi utilizat atât pentru decorarea interna și externa de orice fel de suport: lemn, pereți, PVC. De asemenea, potrivit pentru vopsirea de radiatoare. Deosebit de potrivit pentru aplicații de interior, deoarece nu contine solvenți.

COMPOZITIE

Rasini acrilice si pigmenti particulari.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	20"luc/sat CF/8 la 20 °C	Substanta solida in greutate :	50,5 % alb
Greutate specifica :	1,22 kg/l alb	Substanta solida in volum :	38% alb
Culoare :	conform paletii de culori	Aspetul peliculei :	Satinat,lucios

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Putere de acoperire:	12 mp/l la un strat
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	5% apa pensula sau trafalet 10%-15% pulverizator	Depozitare:	a se pastra departe de surse de caldura, protejat de razele solare, a se evita temperaturile sub 0 °C sau temperaturi de peste 35 °C.
Numar straturi:	minim 2		
Uscare:	14 ore (la 20°C si 65 % U.R)		

CICLU DE APLICARE

Lemn: aplicati 1 sau mai multe straturi Fissativo Acriliko pentru a curata si sterge impuritatile (praf,nisip).

PVC: degresati suprafata cu o cârpă înmuiată în solvent nitro sau diluant.

Suprafete minerale: curatati si stergeti impuritatile (praf,nisip) cu apa.

Finisaj: aplicati 1 sau mai multe straturi de RUGIADA SMALTO la interval de minim 6-8 ore.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

NOTA

A nu se aplica cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 0 °C sau peste 35 °C.