

## PROPRIETATI

Tencuiala minerala pe baza de silicati cu modificare acrilica. SPATOLATO AI SILICATI, datorita tipului de liant folosit asigura o perfecta transpirabilitate fata de vaporii de apa combinat cu rezistenta la intempeii, la lumina, la ploi acide si la agresivitatea mediului in general. Este caracterizat de o rezistenta specifica la mucegai si ciuperci, la caldura si nu este inflamabil. Tencuiala reactioneaza in contact cu anhidrida carbonica din aer, dand nastere unor legaturi stabile cu suportul insusi. Aplicarea unei tencuieli pe baza de silicati nu este compatibila cu un suport pe care au fost aplicate vopsele organice (vinilice, acrilice, siliconice, pe baza de solvent). Disponibila in variantele Tirolese si San Remo.

## UTILIZARE

Potrivit la protectia fatadelor cu intrebuintari particulare in vopsitoria imobilelor centre istorice, pentru constructiile civile, restaurari. Poate fi aplicat pe un suport de tinci, pe sistemul termoizolant format din polistiren de fatada cu adeziv din ciment gri si plasa de armare.

## COMPOZITIE

Pigmenti anorganici rezistenti la lumina in dispersie de silicat de potasiu modificat.

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                             |                      |                                       |                |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Viscozitate :</b>        | pastos               | <b>Substanta solida in greutate :</b> | 80±5%          |
| <b>Greutate specifica :</b> | 1.95 ± 0,05 kg/l alb | <b>Substanta solida in volum :</b>    | coaja de copac |
| <b>Culoare :</b>            | conform paletar      |                                       |                |

## UTILIZARE

|                              |                          |                                |                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemul de aplicare:</b> | gletiera inox si plastic | <b>Finisaj:</b>                | 24 ore (25°C, 65% UR)                                                                                     |
| <b>Diluant:</b>              | apa                      | <b>Consum:</b>                 | Tirolese 2,5 kg/mp<br>San Remo 2,0 kg/mp                                                                  |
| <b>Dilutie:</b>              | gata preparat            | <b>Intretinerea uneltelor:</b> | dupa utilizare se spala cu apa                                                                            |
| <b>Numar straturi:</b>       | 1                        | <b>Depozitare:</b>             | evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare. |
| <b>Uscare:</b>               | 6-8 ore (25°C, 65% UR)   |                                |                                                                                                           |

## CICLU DE APLICARE

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pereti noi</b>             | Curatati cu atentie de praf si murdarie suprafata suportului. Aplicati un strat de SILPRIMER A gata preparat. Recomandam aplicarea unui strat de SILTONE in acea nuanta cu SPATOLATO AI SILICATI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pereti vechi</b>           | Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati de praf si murdarie suprafata suportului. Procedati ca mai sus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Finisaj</b>                | Aplicati cu gledul de inox un strat de SPATOLATO AI SILICATI si lucrati prin miscari circulare/liniare cu gledul de plastic pentru obtinerea efectului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precautii fundamentale</b> | Indepartati total eventualele reziduri de fragmente neancorate in tencuiala precum si rezidurile vechilor vopsitorii. In cazul unor suporturi noi asteptati maturarea tencuielii. Nu aplicati pe suprafete sintetice lise, vopsele-película, vopsele-tempera, in timp ce pentru suporturile pe baza de gips este necesara efectuarea unui test preliminar. Protejati in timpul aplicarii, datorita alcalinitatii ridicate a vopselei: geamuri, ceramica, etc. In timpul aplicarii amorsei Silprimer A evitati scurgerea produsului pe suport astfel incat sa nu ramana dare sau urme. Produs alcalin: acoperiti ferestrele, marmura, aluminiul. Nu aplicati atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C. |

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"  
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

## NOTA

Aplicati un strat de SILPRIMER A gata preparat. Aplicati un strat de SPATOLATO AI SILICATI , tencuiala minerala pe baza de silicati cu modificari acrilice pentru cladiri istorice, respiranta, rezistenta la intemperii, la ploi acide si la agenti agresivi , la mucegai si ciuperci, cu un consum mediu complet de 2-2.5 kg/mp.