



VOPSELE DECORATIVE

# STUCCO FLOOR PULBERE

*Pasta decorativa pe baza de ciment si rasini  
pentru suprafete minerale*

Nr. 700B  
Editie: 0  
Revizie: 1  
Pag. 1 / 2  
19.06.2009

## PROPRIETATI

Pasta decorativa in pulbere ce se poate aplica direct pe suprafete minerale. Optima aderenta pe beton, rezistenta la uzura, usor si rapid de pus in opera si finisat.

## UTILIZARE

Folosita la pregatirea pardoselile interioare decorative de tip ciment/rasina unde se doreste un efect „Nuvolato” sau „Spatolato”; pardoseli civile si industriale interioare de grosime scazuta; pardoseli comerciale si de expozitie; suprafete verticale. Grosimea standard a sistemului aplicat pe pardoseala este de 3-4 mm.

## COMPOZITIE

Ciment, rasini vinilice in pulbere, umplutura selectata cu granulometrii diferite si aditivi speciali.

## CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Viscozitate:</b>	pulbere	<b>Rezistenta la comprimare:</b>	35 Mpa
<b>Greutate specifica:</b>	n.a	<b>Rezistenta la incovoiere:</b>	15 Mpa
<b>Culoare:</b>	alb	<b>Aderenta la beton:</b>	>3 Mpa
<b>Substanta solida in greutate:</b>	100%	<b>Elasticitate:</b>	1x10 <sup>4</sup> MPa

## UTILIZARE

<b>Sistemul de aplicare:</b>	fier de glet	<b>Consum:</b>	1,5–2,5 Kg/mp in functia de efectul dorit
<b>Diluant:</b>	apa	<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati recipientul etans dupa folosire.

## CICLU DE APLICARE

**Pregatirea produsului:** Varsati incet STUCCO FLOOR PULBERE intr-un vas cu apa curata si amestecati pana obtineti o pasta omogena; in cazul in care produsul este livrat alb si trebuie colorat, urmati instructiunile de mai jos:

- Colorant in pasta: adaugati colorantul in pasta obtinuta si amestecati incontinuu pana cand se omogenizeaza si sa nu ramana diferente de nuanta.
- Colorant in pulbere: amestecati pulberea cu apa pana cand obtineti o pasta omogena si urmati instructiunile de mai sus.

Odata amestecat, produsul trebuie lasat in repaus pentru 10 - 15 minute, pentru a permite degajarea aerului inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni. Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul inglobat sa se elimine, nu veti avea surpriza, ca in timp, sa va apara pe suprafata pe care ati aplicat produsul, umflaturi sau mici cratera. O data amestecat cu apa produsul trebuie folosit in maxim 1 ora.

**Pregatirea suportului:** Suportul trebuie sa fie uscat, curatat de portiuni sfaramicioase sau zone neancorate corespunzator. Portiunile sfaramicioase sau neancorate trebuie inlaturate mecanic, apoi aspirat cu atentie pentru a obtine o suprafata libera de impuritati sau alte reziduuri.

**Pardoseala existenta sau sapa fisurata:** in cazul unor pardoseli existente din gresie, marmura sau cand sapa prezinta fisuri, este necesara aplicarea unei plase de armare inainte aplicarii sistemului decorativ STUCCO FLOOR PULBERE. Plasa de armare va fi pusa impreuna cu un strat de STUCCO FLOOR PULBERE alb sau colorat. Inainte de a pune plasa se amorseaza suportul cu unu sau doua straturi (in functie de absorbtia suportului) de



Conditiiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.



# STUCCO FLOOR PULBERE

*Pasta decorativa pe baza de ciment si rasini  
pentru suprafete minerale*

Nr. 700B  
Editie: 0  
Revizie: 1  
Pag. 2 / 2  
19.06.2009

<b>Aplicarea produsului:</b>	<p>FISSATIVO ACRILICO, diluat conform fisa tehnica.</p> <p><b>Sapa noua si in buna stare:</b> in cazul unei sape noi si in buna stare amorsati suportul cu amorsa acrilica FISSATIVO ACRILICO, diluat conform fisa tehnica, urmarind indicatiile pe fisa tehnica a produsului. Aplicati unu sau doua straturi de amorsa in functie de absortia suportului.</p> <p>STUCCO FLOOR PULBERE poate fi colorat in nuanta dorita si poate fi aplicat folosind mai multe tehnici in functia de efectul dorit („Nuvolato”, „Spatolato” si altele). Produsul se va aplica in doua straturi, primul mai gros si al doilea mai subtire, dupa ce s-a amestecat cu FISSATIVO ACRILICO (nediluat) pentru a obtine o pasta mai lichida (dilutie 10-20% in functia de strat si de efectul dorit). Odata aplicat un strat de STUCCO FLOOR PULBERE, trebuie slefuit si aspirat praful inaintea aplicarii urmatorului strat. STUCCO FLOOR PULBERE se intinde folosind un fier de glet prin miscari de arc de cerc.</p>
<b>Aplicarea finisajul protector:</b>	<p>Peste STUCCO FLOOR PULBERE se va aplica un finisaj protector transparent pentru a garanta o rezistenta ridicata la agentii chimici si de abraziune. Finisajul protector este compus dintr-un primer monocomponent (FISSATIVO ACRILICO) si o vopsea poliuretana bicomponenta transparenta (ADRIAPOL W). Se va aplica un singur strat de primer, urmat de doua straturi de vopsea poliuretana. <i>Cititi fisele tehnice a produselor pentru mai multe detalii.</i></p>
<b>Nota</b>	<p>Temperatura scazuta poate incetini considerabil intarirea pastei, iar temperatura crescuta reduce lucrabilitatea.</p> <p>Nu aplicati produsul cand temperatura mediului ambient sau al suportului este mai mica de 5°C sau peste 35°C.</p> <p>STUCCO FLOOR PULBERE trebuie protejat de ventilatie excesiva atat in timpul aplicarii cat si pana la uscare.</p>

## NORME PARTICULARE DE SIGURANTA

Produsul nu necesita eticheta de pericolozitate.