

<b>PROPRIETATI</b>	
Pasta decorativa murala pentru interioare cu efect marmorat, pe baza de dispersi acrilice, cu aspect lucios si bogata in efecte cromatice si catifelate.	
<b>UTILIZARE</b>	
Pe toate suprafetele interne, constructii civile.	
<b>COMPOZITIE</b>	
Pigmenti coloranti, aditivi si dispersi acrilice.	
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>	
<b>Viscozitate:</b>	pastos
<b>Greutate specifica:</b>	n.a.
<b>Culoare:</b>	conform paletar
<b>Substanta solida in greutate:</b>	77.5%
<b>Aspetul filmului:</b>	lucios cu efect marmorat
<b>UTILIZARE</b>	
<b>Sistemul de aplicare:</b>	gletiera de inox
<b>Diluant:</b>	apa
<b>Dilutie:</b>	gata preparat
<b>Numar straturi:</b>	2-3
<b>Uscare:</b>	6-8 ore (25°C, 65% UR) 8 ore in profunzime
<b>Consum:</b>	0,5 kg/mp
<b>Intretinerea uneltelor:</b>	dupa utilizare se spala cu apa
<b>Depozitare:</b>	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
<b>CICLU DE APLICARE</b>	
<b>Pereti noi</b>	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX.
<b>Pereti vechi sau deja vopsiti</b>	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau glet). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
<b>Finisaj</b>	Aplicati cu gletiera de inox primul strat de STUCCO VENEZIANO cat mai uniform si neted (aveti grija sa nu lasati surplus de material in anumite zone). Asteptati 6-8 ore pana la aplicarea celui de-al doilea strat, folosind aceeași tehnica, cu rolul de a crea un suport perfect pentru finisajul final. Dupa alte 6-8 ore se aplica ultimul strat de STUCCO VENEZIANO, respectiv acela care creaza modelul si luciul. Acesta se aplica intr-un strat foarte subtire, nelasand zone neacoperite, in diferite directii pentru crearea unui model. Pentru a obtine un efect lucios lisati materialul cu gletiera de inox foarte curata, apasand puternic pe aceasta. Efectul final se realizeaza lucrând pe suprafete mici din aproape in aproape (maxim 1 mp) pentru a evita uscarea materialului si imposibilitatea obtinerii luciului. Optional peste ultimul strat deja uscat se poate aplica un strat de ceara. Rolul acesteia este fie de a proteja finisajul, fie de a obtine un efect suplimentar daca aceasta este colorata.
<b>Nota</b>	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.



VOPSELE DECORATIVE

# STUCCO VENEZIANO

*Pasta decorativa policromatica  
pentru interioare*

Nr. 201  
Editie: 0  
Revizie: 2  
Pag. 2 / 2  
14.12.2006

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "I"  
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- \* anul 2007 – 300 gr/L VOC
- \* anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 20 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

## NOTA

Aplicati doua sau trei straturi de Stucco Veneziano, chit decorativ mural pentru interior cu efect marmorat, lucios si bogat in efecte cromatice si catifelate, cu un consum mediu complet de 0,5 kg/mp.



Conditii de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.

