

PROPRIETATI

Vopsea creata in mod special pentru obtinerea unor efecte decorative si cromatice particulare. Produsul, deoarece este semi-acoperitor, permite obtinerea efectului transparent sau velurat cu contraste cromatice placute specifice vopsitoriei antice.

UTILIZARE

Recomandat pentru vopsitoria interioara a oricarui tip de suprafata vopsita, cu conditia sa fie in stare buna, pentru obtinerea unui efect estetic antic cu efecte cromatice particulare.

COMPOZITIE

Pigmenti rezistenti la lumina, emulsii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	2500 cps $\pm$ 500 (25°C)	Substanta solida in greutate :	50%
Greutate specifica :	1.25 – 1.30 kg /l	Aspetul filmului :	opac
Culoare :	conform paletar		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, burete marin	Finisaj:	5-6 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	-	Consum:	10 – 15 mp/l
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	5-6 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX (strat de fond). Avand in vedere caracteristica semi-transparenta a finisajului VELATURE VENEZIANE, nuanta aleasa pentru stratul de fond va avea un rol important in realizarea efectului final.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau glet). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Asteptati minim 12 ore de la aplicarea stratului de fond dupa care, in functie de modelul dorit, procedati astfel: - Efect burete marin: puneti o cantitate mica de produs pe un capac de galeata curat si imbibati buretele in material dupa care intindeti pe perete prin miscari tip „arc de cerc”. - Efect pensula: puneti o cantitate mica de produs pe un capac de galeata curat si imbibati pensula in material dupa care aplicati pe perete prin miscari incrucisate. - Efect STRUTTURA EPOCA (BUCCIATO QUARZO + VELATURE VENEZIANE): pe un suport bine pregatit intindeti un strat de tencuiala BUCCIATO QUARZO alb sau colorat. Imediat dupa aplicarea, modelat materialul pe perete cu gletiera de inox realizand o textura fina. Alternati miscarea tip „arc de cerc” cu cea de apasare usoara pe gletiera. Asteptati 24 de ore pana la uscarea materialului si aplicati finisajul final VELATURE VENEZIANE. Pentru aplicarea folositi gletiera cu burete. Intendeti VELATURE VENEZIANE prin miscari tip “arc de cerc” lasand in prima faza zone neacoperite, dupa care prin miscare circulare intindeti produsul acoperind si spatile libere. Efectul final este dat atat de textura primului strat de BUCCIATO QUARZO cat si de modalitatea de aplicare a finisajului final VELATURE VENEZIANE.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a"

Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 29 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa ISOLMUR 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX. Aplicati un strat de Velature Veneziane, vopsea transpirabila, ce permite obtinerea efectului transparent sau velurat, cu un consum de 10-15 mp/l in functie de model.