



VOPSELE DECORATIVE

VERQUARZO SB SILICONICO

Vopsea pe baza de cuarț pentru exterior
aditivată cu componente siliconice

Nr. 034
Editie: 0
Revizie: 2
Pag. 1 / 2
14.12.2006

PROPRIETATI

Vopsea pentru exterior pe baza de pulbere de cuarț micronizată, caracterizată de o putere de acoperire optimă și realizată cu pigmenți inalterabili în timp. Rezistă la alcali și este ușor de aplicat. Aditivată cu componente siliconice pentru a asigura o rezistență mai mare împotriva apei.

UTILIZARE

Finisaj pentru pereții exteriori ai construcțiilor civile și industriale care necesită o pregătire a suportului.

COMPOZITIE

Pigmenți rezistenți la lumină și intemperii, excipienți potriviți, rasină vinilică în dispersie apoasă, componente siliconice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	14.500 cps a 25°C ± 1.50	Substanță solidă în volum :	50 %
Greutate specifică :	1,63 kg / l ± 0.05	Aspectul filmului :	opac
Culoare :	conform paletar	Rezistență la intemperii:	optimă
Substanță solidă în greutate :	76 %	Rezistență la alcali:	optimă

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Putere de acoperire:	7 mp/l per strat
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	după utilizare se spală cu apă
Dilutie:	pensula 30% trafalet 20%	Depozitare	evitați gerul și temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat până la următoarea întreținere.
Număr straturi:	2		
Uscare:	4-5 ore (25°C și U.R.65%)		

CICLU DE APLICARE

Pereți noi	Se aplică un strat de amorsa Fissativo 760 diluată cu apă.
Pereți vechi	Se îndepărtează praful și particulele neancorate de vopsea și se aplică un strat de amorsa ca mai sus.
Finisaj	Se aplică două sau mai multe straturi de Verquarzo SB Siliconico diluat cu apă la interval de 4-5 ore între straturi.
Nota	Nu se aplică dacă temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lăsa la îndemana copiilor.
S 26	În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	În caz de înghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească 35 °C.



Condițiile de aplicare precum și utilizarea produsului pot fi influențate de elemente independente de IR Colours, societatea nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.





VOPSELE DECORATIVE

VERQUARZO SB SILICONICO

*Vopsea pe baza de cuarț pentru exterior
aditivată cu componente siliconice*

Nr. 034
Editie: 0
Revizie: 2
Pag. 2 / 2
14.12.2006

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotărâri produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apă), subcategoria "c"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru această categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare conține maximum 28 gr/L VOC

Nuantele de culori obținute cu paste colorante nu depășesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati unui strat de Fissativo 760 cu o putere de acoperire de 15 mp/l pentru stabilizarea suportului. Aplicati in doua straturi, la interval de 4-5 ore, vopseaua Verquarzo SB Siliconico, vopsea minerala pentru exterioare pe baza de pulbere de cuarț micronizată, caracterizată de o putere de acoperire optimă și formulată cu pigmenți inalterabili la lumina, cu o putere de acoperire medie completă de 3,5 mp/l.